

Rogowiec, 09.01.2025 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
KAUCZUK BUTADIENOWY**1. Wymagania dotyczące kauczuku BR:**

– lepkość Mooney (100°C)	- 39-49
– straty suszenia	- max. 0,8 %
– antyutleniacz	- 0,2-0,4 %
– popiół	- max. 0,7%
– moduł 300 %	- min. 11 MPa
– wytrzymałość na zerwanie	- min. 16,8 MPa
– wydłużenie przy zerwaniu	- min. 360 %
– ts1	- 1,8-3,4 min.
– t50	- 4,5-7,5 min.
– t90	- 8,0-12,0 min.

2. Jakość dostawy zgodna ze specyfikacją producenta – każdorazowo należy dostarczyć oryginał atestu / kartę charakterystyki w języku polskim.

3. Dostawa w skrzyniach po 450 +/- 50kg lub 1260 kg (zamawiający dopuszcza odstępstwa od wagi palet). Kostki 30 (+/-5) kg.

4. Udzielić gwarancji jakościowej i ilościowej na okres nie krótszy niż 4 miesiące od daty dostawy.

5. Zapewnić rozpatrzenie reklamacji w terminie 10 dni od zgłoszenia.

6. Dostawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot zamówienia nie jest objęty sankcjami w myśl aktualnych i obowiązujących przepisów.

7. Świadectwo musi zawierać: producenta kauczuku i kraj pochodzenia.

Opracował:

BESTGUM POLSKA sp. z o.o.

Technolog



Aleksandra Tosik

Zatwierdził:

BESTGUM POLSKA sp. z o.o.

p.o. Kierownika

Biura Technologii i Bezpieczeństwa



mgr inż. Mariusz Nowicki